# Protokol číslo 872 / 257 / 2023

Zákazník : **OMA CZ a. s. – Evžen Šíp**
**Borová 103, 471 27 Stráž pod Ralskem**

Číslo a označení vzorku : **BIOOMA LES 68**

Vzorek předán k rozboru : **21. 09. 2023**

Sledované hodnoty jsou zadané zákazníkem. Kód analýzy: **OMA**

| **Základní jakostní ukazatele** | **Výsledek** | **Jednotky** | **Zkušební metoda** |
|---|---|---|---|
| Kinematická viskozita při $40^0$C | **54,688** | $mm^2/s$ | ČSN 656216 |
| Hustota 15°C | **916** | $kg/m^3$ | EN ISO 3675 |

Rozbor provedl : **laboratoř TRIFOSERVIS**
**Zdeněk Švec, Vladislav Marek, Ondřej Švec**

Schválil : **Ondřej Švec**
**certifikovaný tribodiagnostik**

V Čelákovicích, dne **22. 09. 2023**